

## 6. REVESTIMENTOS

### 6.1 Argamassa

Os revestimentos de argamassa serão constituídos, no mínimo, por duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o emboço, aplicado sobre a superfície a revestir, e o reboco, aplicado sobre o emboço. Com o objetivo de melhorar a aderência do emboço, será aplicada sobre a superfície a revestir, uma camada irregular e descontínua de argamassa forte, o chapisco.

### 6.2 Emboço

Os emboços só serão iniciados após completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. O emboço de cada pano de parede só será inicializado depois de embutidas todas as canalizações que por ele devam passar.

As superfícies deverão estar perfeitamente limpas. A camada de emboço não deverá ultrapassar 25 mm de espessura e deverá apresentar a superfície final bem desempolada e convenientemente áspera, de modo a facilitar a aderência da argamassa para assentamento de azulejos ou cerâmicas, conforme projeto. Onde o revestimento cerâmico ou de azulejo for parcial, será utilizado o reboco.

### 6.3 Chapisco/ Reboco

- Todas as superfícies de concreto, paredes externas e internas, tetos, inclusive as faces externas das vigas, deverão ser devidamente chapiscadas e rebocadas.
- As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas, a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação deste revestimento.
- Os rebocos só serão executados depois da colocação dos peitoris e marcos e antes da colocação de alisares e rodapés.